

sunbelt D70 oHT

EN-Standard

Basisglas	Ebene	Glasstärke [mm]	sichtbarer Lichtbereich			solare Strahlung			g-Wert [%]	b-Wert (g-Wert/0,8) [%]	shading coefficient (g-Wert/0,87) [%]	Farbwieder- gabeindex R _a	U _g -Wert [W/(m ² K)] (90% Argon)
			Trans- mission [%]	Reflexion [%]		Trans- mission [%]	Reflexion [%]	Absorption [%]					
				außen	innen								
Floatglas clear	#2	6 16 4	68	21	19	43	31	24	46	57	53	97	1,1
Floatglas clear	#2 #5 (N34)	6 14 4 14 4	62	23	20	35	33	25	41	51	47	96	0,6

Alle technischen Werte nach EN 410 und EN 673 ($\Delta T = 15 K$), Produktionstoleranzen nach EN 1096.

Alle Produkte sind ausschließlich für den Einsatz auf Ebene #2 freigegeben.

Werte können sich im Zuge der Produktweiterentwicklung ändern. Irrtümer und Fehler nicht ausgeschlossen.

Stand: November 2016 Deh

Performance data are calculated using EN 410 and EN 673 ($\Delta T = 15 K$), manufacturing tolerances EN 1096.

All products are approved only for use on surface #2.

arcon reserves the right to change product performance characteristics without notice and without obligation.

rev: November 2016 Deh